



## Ficha Técnica | Techninal Data

**Nome | Name:**

Capuccino

**Rocha | Rock:**

Mármore | Marble

**Origem | Origin:**

Itália | Italy

**Composição Mineral (peso%) | Mineralogical Composition (weight %):**

Calcite: 96%

**Gravidade Específica Aparente (EN1936) | Apparent Specific Gravity:**

2704 Kg/m<sup>3</sup>

**Absorção Água (EN13755) | Water Absorption:**

0.10%

**Porosidade Aberta (EN1936) | Open Porosity:**

0.25%

**Força Compressiva (EN1926) | Compressive Strength:**

Condição Seca | Dry Condition: 125 Mpa

Condição Húmida | Wet Condition: 105 Mpa

**Resistência à Flexão (EN12372) | Flexural Strength:**

Condição Seca | Dry Condition: 11.4 Mpa

Condição Húmida | Wet Condition: 9.4 Mpa

**Resistência à Abrasão (EN14157) | Abrasion Resistance:**

17.7mm

**Força de impacto (EN14617-9) | Impact Strength:**

35cm

